



Изпитвателен център АЛМИ ТЕСТ
ул. Цар Самуил 105
1000 София , България
e-mail: office@almitest.com
тел.: +359 888 334 717
тел.: +359 2 97 97 119
www.almitest.com

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 145641353220057

02.10.2025

Обект на изпитване

Описание на пробата	Детска играчка "Слайм"- бяла база
Начин на вземане на пробата	Предоставена от клиента
Изходящ номер на възлагателното писмо	-
Лабораторен код на пробата	14564

Методи за изпитване

Номер за позоваване	БДС EN 14372: 2006; БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.1; БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.9; БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 8.11; БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 8.12, 8.13; БДС EN 71-10: 2006; БДС EN 71-11: 2005; БДС EN 71-10: 2006; БДС EN 71-11:2005; БДС EN 71-2: 2021, 4.1; БДС EN 71-3:2019+ A2:2025;
---------------------	---

Заявител на изпитването

Наименование	Детски интериор ООД		
Адрес	БЪЛГАРИЯ , СОФИЯ , ул. Димитър Хаджикоцев 35		
Входящ номер на заявката за изпитване	14564	Дата на заявката за изпитване	08.09.2025
Дата на получаване на пробите в лабораторията	03.09.2025	Дата на завършване на изпитванията	02.10.2025

Място на провеждане на изпитванията

Адрес	1000 София , България, ул. Цар Самуил 105
-------	---

Извършил изпитването:	Digitally signed by ALEKSANDAR PETROV Location: ИЦ АЛМИ ТЕСТ Date: 2025.10.06 09:35:12+03'00'			Ръководител ИЦ: MAYYA STOYCHEVA Digitally signed by MAYYA STOYCHEVA Location: ИЦ Алми Тест Date: 2025.10.06 09:36:42+03'00'
-----------------------	---	--	--	---

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОП 5.0-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Този протокол е електронен документ, валиден при положен квалифициран електронен подпис.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 145641353220057 02.10.2025

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Детска играчка "Слайм"- бяла база
Код на пробата	14564

№ по ред	Наименование на показателя, единица на величината и метод за изпитване	Резултат от изпитването, неопределеност	Норматив	Условия на изпитване
1	Материал БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.1	Издържа изпитването. Играчката и материалите, от които е направена са видимо чисти и без инсекти	Съгласно БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.1 Играчките и материалите, от които са направени, трябва да бъдат видимо чисти и без инсекти	-
2	Крайща/ ръбове БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 8.11	Издържа изпитването. Играчката няма достъпни крайща/ ръбове	Съгласно БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.7 Достъпните крайща не трябва да пораждаат прекомерен риск от нараняване	Съгласно БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 8.11
3	Върхове и метални телове БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 8.12, 8.13	Издържа изпитването. Играчката няма металните телове и достъпните върхове	Съгласно БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.8 Металните телове и достъпните върхове не трябва да пораждаат прекомерен риск от нараняване	Съгласно БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.8
4	Стърчащи части БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.9	Издържа изпитването. Играчката няма тръби и твърди елементи	Съгласно БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.9 Тръби и твърди елементи, стърчащи от корпуса на играчките, които пораждаат опасност от убождаване на детето, трябва да имат защитен елемент. Този защитен елемент не трябва да се отделя, когато изпитването е в съответствие с 8.4.2.3	Съгласно БДС EN 71-1: 2014+ A1: 2018, 4.9
5	Миграция на елементи mg/kg БДС EN 71-3:2019+ A2:2025	Al He се открива (<LOD) Sb He се открива (<LOD) As He се открива (<LOD) Ba He се открива (<LOD) B He се открива (<LOD) Cd He се открива (<LOD) Co He се открива (<LOD) Cu He се открива (<LOD) Pb He се открива (<LOD) Mn He се открива (<LOD) Hg He се открива (<LOD) Ni He се открива (<LOD) Se He се открива (<LOD) Sr He се открива (<LOD) Sn He се открива (<LOD) Zn He се открива (<LOD)	Съгласно БДС EN 71-3:2019+ A2:2025, за категория II: Al LOD= 10,0 mg/kg Sb LOD= 10,0 mg/kg As LOD= 0,5 mg/kg Ba LOD= 100,0 mg/kg B LOD= 100,0 mg/kg Cd LOD= 0,1 mg/kg Co LOD= 1,0 mg/kg Cu LOD= 5,0 mg/kg Pb LOD= 0,1 mg/kg Mn LOD= 10,0 mg/kg Hg LOD= 1,0 mg/kg Ni LOD= 10,0 mg/kg Se LOD= 5,0 mg/kg Sr LOD= 10,0 mg/kg Sn LOD= 10,0 mg/kg Zn LOD= 10,0 mg/kg	Съгласно БДС EN 71-3:2019+ A2:2025, за категория II: Al макс. 560 mg/kg Sb макс. 11,3 mg/kg As макс. 0,9 mg/kg Ba макс. 375 mg/kg B макс. 300 mg/kg Cd макс. 0,3 mg/kg Co макс. 2,6 mg/kg Cu макс. 156 mg/kg Pb макс. 0,5 mg/kg Mn макс. 300 mg/kg Hg макс. 1,9 mg/kg Ni макс. 18,8 mg/kg Se макс. 9,4 mg/kg Sr макс. 1 125 mg/kg Sn макс. 3 750 mg/kg Zn макс. 938 mg/kg
6	Миграция на органокалаени съединения mg/kg БДС EN 71-3:2019+ A2:2025	За MeT, DMT, BuT, DBT, TBT, TeBT, MOT, DOT, DProT, DPhT, TPhT, изразени като TBT He се открива (<LOD)	Съгласно БДС EN 71-3:2019+ A2:2025, за категория II: За MeT, DMT, BuT, DBT, TBT, TeBT, MOT, DOT, DProT, DPhT, TPhT, изразени като TBT макс. 0,2 mg/kg	Съгласно БДС EN 71-3:2019+ A2:2025 LOD= 0,15 mg/kg

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОП 5.0-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Този протокол е електронен документ, валиден при положен квалифициран електронен подпис.

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 145641353220057 02.10.2025

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Детска играчка "Слайм"- бяла база
Код на пробата	14564

№ по ред	Наименование на показателя, единица на величината и метод за изпитване	Резултат от изпитването, неопределеност	Норматив	Условия на изпитване
7	Миграция на хром (III) и хром (VI) mg/kg БДС EN 71-3:2019+ A2:2025	Cr (III) Не се открива (<LOD) Cr (VI) Не се открива (<LOD)	Съгласно БДС EN 71-3:2019+ A2:2025, за категория II: Cr (III) макс. 9,4 mg/kg Cr (VI) макс. 0,005 mg/kg	Съгласно БДС EN 71-3:2019+ A2:2025 Cr (III) LOD= 5,0 mg/kg Cr (VI) LOD= 0,003 mg/kg
8	Възпламенимост БДС EN 71-2: 2021, 4.1	Издържа изпитването. Играчката не съдържа целулоид, леснозапалими твърди вещества, материали с развласена повърхност, които произвеждат повърхностно запалване, когато пламъкът се приложи към изпитвания материал при условията, описани в 5.5.	Съгласно БДС EN 71-2: 2021, 4.1 Общи изисквания Следните материали не трябва да присъстват в играчките: целулоид (целулозен нитрат), освен когато се използва в лак, боя или лепило, или в топки от типа, използван за тенис на маса или подобни игри; леснозапалими твърди вещества (виж А.2); материали с нагъната повърхност, които произвеждат повърхностно проблясване, когато пламъкът се приложи към изпитвания материал при условията, описани в 5.5. Нагъните повърхности, които не показват моментна зона на пламък върху площта на нагънатата повърхност, отдалечена от изпитвания пламък, се считат за отговарящи на това изискване	БДС EN 71-2: 2021, 4.1
9	Съдържание на фталати % БДС EN 14372: 2006	DBP, CAS 84-74-2 Не се открива (<LOD) DIBP, CAS 84-69-5 Не се открива (<LOD) BBP, CAS 85-68-7 Не се открива (<LOD) DEHP, CAS 117-81-7 Не се открива (<LOD) DNOP, CAS 117-84-0 Не се открива (<LOD) DINP, CAS 28553-12-0 Не се открива (<LOD) DIDP, CAS 26761-40-0 Не се открива (<LOD)	Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), Приложение XVII, вп. 51, 52 DBP, CAS 84-74-2 ≤ 0,1% DIBP, CAS 84-69-5 ≤ 0,1% BBP, CAS 85-68-7 ≤ 0,1% DEHP, CAS 117-81-7 ≤ 0,1% DNOP, CAS 117-84-0 ≤ 0,1% DINP, CAS 28553-12-0 ≤ 0,1% DIDP, CAS 26761-40-0 ≤ 0,1%	GC-MS DBP, CAS 84-74-2 LOD= 0,003% DIBP, CAS 84-69-5 LOD= 0,003% BBP, CAS 85-68-7 LOD= 0,003% DEHP, CAS 117-81-7 LOD= 0,003% DNOP, CAS 117-84-0 LOD= 0,003% DINP, CAS 28553-12-0 LOD= 0,03% DIDP, CAS 26761-40-0 LOD= 0,03%

ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР АЛМИ ТЕСТ ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ № 145641353220057 02.10.2025

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Детска играчка "Слайм"- бяла база
Код на пробата	14564

№ по ред	Наименование на показателя, единица на величината и метод за изпитване	Резултат от изпитването, неопределеност	Норматив	Условия на изпитване
10	Съдържание на разтворители mg/l БДС EN 71-10: 2006; БДС EN 71-11:2005	Толуен, CAS 108-88-3 Не се открива (<LOD) Етилбензен, CAS 100-41-4 Не се открива (<LOD) о-ксилен, CAS 95-47-6 Не се открива (<LOD) m-ксилен, CAS 108-38-3 Не се открива (<LOD) p-ксилен, CAS 106-42-3 Не се открива (<LOD) Циклохексанон, CAS 108-94-1 Не се открива (<LOD) Метанол, CAS 67-56-1 Не се открива (<LOD)	Съгласно БДС EN 71-9:2005+A1:2007 толуен макс. 2,0 mg/l етилбензен макс. 1,0 mg/l o-; m-; p-xylene макс. 2,0 mg/l циклохексанон макс. 46 mg/l метанол макс. 5 mg/l	Воден екстракт Толуен, CAS 108-88-3 LOD= 0,05 mg/kg Етилбензен, CAS 100-41-4 LOD= 0,05 mg/kg о-ксилен, CAS 95-47-6 LOD= 0,1 mg/kg m-ксилен, CAS 108-38-3 LOD= 0,1 mg/kg p-ксилен, CAS 106-42-3 LOD= 0,1 mg/kg Циклохексанон, CAS 108-94-1 LOD= 0,1 mg/kg Метанол, CAS 67-56-1 LOD= 0,1 mg/kg
11	Съдържание на пентахлорфенол, CAS 87-86-5 mg/kg БДС EN 71-10: 2006; БДС EN 71-11:2005	Не се открива (<LOD)	Съгласно БДС EN 71-9:2005+A1:2007	Екстракция с органичен разтворител, GC-MS LOD= 0,05 mg/kg
12	Съдържание на първични ароматни амини mg/kg БДС EN 71-10: 2006; БДС EN 71-11: 2005	Бензидин, CAS 92-87-5 Не се открива (<LOD) 2- нафтиламин, CAS No 91-59-8 Не се открива (<LOD) 4- хлороанилин, CAS No 106-47-8 Не се открива (<LOD) 3,3'- дихлоробензидин, CAS No 91-94-1 Не се открива (<LOD) 3,3'- диметоксибензидин, CAS No 119-90-4 Не се открива (<LOD) 3,3'- диметилбензидин, CAS No 119-93-7 Не се открива (<LOD) о- толуидин, CAS No 95-53-4 Не се открива (<LOD) о- анизидин, CAS No 90-04-0 Не се открива (<LOD) Анилин, CAS No 62-53-3 Не се открива (<LOD)	Съгласно БДС EN 71-9:2005+A1:2007 бензидин макс. 5 2- нафтиламин макс. 5 4- хлороанилин макс. 5 3,3- дихлоробензидин макс. 5 3,3- диметокси бензидин макс. 5 3,3- диметилбензидин макс. 5 о- толуидин макс. 5 о- анизидин макс. 5 анилин макс. 5	Маса на пробата 1 g Бензидин, CAS 92-87-5 LOD= 0,2 mg/kg 2- нафтиламин, CAS No 91-59-8 LOD= 0,1 mg/kg 4- хлороанилин, CAS No 106-47-8 LOD= 0,2 mg/kg 3,3'- дихлоробензидин, CAS No 91-94-1 LOD= 0,1 mg/kg 3,3'- диметоксибензидин, CAS No 119-90-4 LOD= 0,2 mg/kg 3,3'- диметилбензидин, CAS No 119-93-7 LOD= 0,2 mg/kg о- толуидин, CAS No 95-53-4 LOD= 0,1 mg/kg о- анизидин, CAS No 90-04-0 LOD= 0,1 mg/kg Анилин, CAS No 62-53-3 LOD= 0,1 mg/kg

Резултати от изпитването

Описание на пробата	Детска играчка "Слайм"- бяла база
Код на пробата	14564

№ по ред	Наименование на показателя, единица на величината и метод за изпитване	Резултат от изпитването, неопределеност	Норматив	Условия на изпитване
13	Съдържание на бисфенол А mg/dm ² БДС EN 71-10: 2006; БДС EN 71-11:2005	Не се открива (<LOD)	Съгласно Директива (ЕС) 2017/898 на комисията макс. 0,04	LOD=0,02 mg/l

Този протокол от изпитване е издаден в съответствие с ОП 5.0-2 Общи търговски условия, достъпни на www.almitest.com. Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци. Протоколът от изпитване може да се възпроизвежда само в цялост и с писменото съгласие на ИЦ АЛМИ ТЕСТ. Този протокол е електронен документ, валиден при положен квалифициран електронен подпис.

Край на документа